



M-PLUS Linoleum & Linocomfort 2011

Einsatz:	Kollektion mit Linoleum als Bahnenware, 2,5 mm Gesamtstärke und Oberflächenvergütung. Linocomfort ist zur schwimmenden Verlegung. Die 16 Paneel- und 8 Fliesenformate können zur farblichen Gestaltung untereinander kombiniert werden.
Laufzeit:	04/2009 – 12/2011
Empf. VK/qm:	29,95 € – 42,50 €

Technische Informationen

M-PLUS Linoleum & Linocomfort 2011

		Marmorette LPX	Real & Fresco	Baselino	Linocomfort
Belagsart	EN 548	Linoleum	Linoleum	Linoleum	Linoleum
Oberflächenvergütung		LPX	topshield	Acrylat-Finish	HPS
Stärke	EN 428	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	10,5 mm
Europäische Klassifizierung	EN 685				
Klasse Wohnen		21–23	21–23	21–23	21–23
Klasse Gewerblich		31–34	31–34	31–34	31–32
Klasse Industriell		41–42	41–42	41–42	–
Trägerschicht/Unterschicht		Jutegewebe	Jutegewebe	Jutegewebe	HDF
Flächengewicht	EN 430	2.900 g/m ²	2.900 g/m ²	3.000 g/m ²	8.300 g/m ²
Rollenlänge	EN 426	20–31 m	32 m	30 m (kein Anschnitt)	8 Fliesen /Paket
Rollenbreite	EN 426	2 m	2 m	2 m	8 Paneele/Paket
Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet, max 30°C	geeignet
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Resteindruck	EN 433	ca. 0,08 mm	ca. 0,08 mm	ca. 0,08 mm	ca. 0,08 mm
Begehaufladung	EN 1815	ca. 2 kV	> 2 kV	< 2 kV	antistatisch
Rutsicherheit	BGR 181	R9	R9	R9	R10
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	4 dB	5 dB	4 dB	15 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 m ² K/W	0,014 m ² K/W	0,015 m ² K/W	0,095 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfls I	Cfls I	Cfls I	Cfls I
Lichteinheit	ISO 105-B02	Stufe 6	≥ Stufe 6	≥ Stufe 6	> Stufe 6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	*	*	*	*

* beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit

Linocomfort Paneele 10,5 x 905 x 290 mm, Pack = 2,10 m²

Linocomfort Fliese 10,5 x 290 x 290 mm, Pack = 0,673 m²

Linocomfort nur Paketabgabe.

Die Reinigungs- und Pflegeempfehlung der Hersteller sind zu beachten.

