



# Boden-Ausgleich Z 10



- 0,5–10 mm in einem Arbeitsgang
- Selbstverlaufend und pumpfähig
- Hohe Festigkeiten

## EINSATZBEREICHE

Sehr emissionsarmer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. M-PLUS Boden-Ausgleich Z 10 ist einsetzbar auf:

- Estrichen
- Beton
- Fliesen und Platten
- Naturwerkstein und Terrazzo

Nur für den trockenen Innenbereich. M-PLUS Boden-Ausgleich Z 10 nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme mit geeigneten Maschinen beseitigen. Calciumsulfatgebundene Estriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe, wie z. B. keramische Fliesen und Platten mit geeignetem Reiniger grundreinigen und anschleifen. Vor dem Spachteln empfohlenen M-PLUS Multi-Vorstrich einsetzen.

## VERARBEITUNG

In einem sauberen Anrührtopf 6,5 l klares Wasser vorlegen und 25 kg M-PLUS Boden-Ausgleich Z 10 mit geeignetem Rührer bei ca. 600 U/Min. etwa 2 Minuten klumpenfrei anrühren. Die Spachtelmasse mit Rakele oder Glättkelle in gewünschter Schichtdicke auftragen. Gussasphaltestriche und nicht saugfähige, mineralische Untergründe mindestens 2 mm dick spachteln; Gussasphaltestriche jedoch nicht dicker als 5 mm.

## WICHTIGE HINWEISE

- Frische Ausgleichfläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.
- Nicht mit anderen Ausgleichsmassen vermischen.
- Anbruchgebände dicht verschließen und schnell aufbrauchen.
- Nicht im Nass- oder Außenbereich einsetzen.
- Nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden.
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Spachtelarbeiten idealerweise zwischen 15 °C und 25 °C Raumtemperatur und unter 75 % rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

## PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten. Dennoch während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Schutzhandschuhe tragen.

Informationen für Allergiker unter: **(05136) 8816-670**  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt für die gewerbliche Anwendung.

## TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Quarzsand, Aluminatzement, Calciumcarbonat, Portlandzement, Calciumsulfat-Halbhydrat, Vinylacetat-Ethylen Copolymer • Lieferform: Pulver • Farbe: grau • Schüttdichte: ca. 1,3 kg/l • Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je 1 mm Schichtdicke • Verarbeitungszeit: 20–30 Minuten • Begehrbar nach: ca. 120 Minuten • Belegreif nach: ca. 24 Stunden bis 3 mm Schichtdicke ca. 48 Stunden über 3 mm Schichtdicke • Lagerfähigkeit: 6 Monate – verschlossen, bei kühler und trockener Lagerung • Gebindegröße: Papiersack 25 kg

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



GISCODE ZP 1

EMICODE EC 1-R

M-PLUS Einkauf & Logistik GmbH  
Leineweberstraße 4, 31303 Burgdorf  
Tel. 05136/8816-670, Fax 05136/8816-689  
E-Mail: [info@mplus-el.de](mailto:info@mplus-el.de)  
[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

CMS Caparol Marketing  
Services GmbH  
In der Pfingstweide 2  
64372 Ober-Ramstadt